

SPRAY

DECOR METALLICO

DESCRIZIONE

Smalto spray a rapida essiccazione ideale per la decorazione di qualsiasi superficie. Disponibile in due finiture EFFETTO METALLICO ed EFFETTO CROMATO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Adatto per applicazioni in interno
- Può decorare cornici, soprammobili, coppe, articoli natalizi.
- Lo strato metallico/ cromato depositato dona agli oggetti un gradevole aspetto estetico.
- Effetto Metallico: finitura decorativa metallizzata.
- Effetto Cromo: finitura decorativa cromata ad alta brillantezza.
- Rapida Essiccazione,
- Multi supporto
- Solo per interni
- Prodotto non idoneo per carrozzeria.

DATI TECNICI PRINCIPALI

Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
Aspetto e finitura		Effetto metallico Effetto cromato
Resa teorica allo spessore consigliato	ISO 7254	1,5÷2,0 m ² /conf. (400 ml) in dipendenza della tonalità della vernice

CICLO APPLICATIVO

Eliminare dalla superficie polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente per almeno un minuto tenendo capovolta la bomboletta.

Spruzzare in strati sottili ad una distanza di 20-30 cm.

Effetto metallico: l'effetto "leafing" può essere notevolmente ridotto o abbattuto a causa di sfregamenti o sovraverniciature.

Effetto cromo: non possiede alcuna resistenza alle successive manipolazioni, in caso di danneggiamento della superficie è possibile riverniciare con il supporto con lo stesso prodotto. In caso di sovraverniciatura con altri prodotti, prevedere un'accurata carteggiatura per eliminare il film.

CONSIGLI PRATICI

Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare a vuoto per pulire l'erogatore. È possibile rimuovere il prodotto con acetone o diluente Nitro.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: <80%
- Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità del supporto: <10 di U.R.

La bombola deve essere tenuta ad una temperatura compresa fra i 15° C e 25°C.

Prodotto particolarmente sensibile alle alte temperature, garantiamo l'integrità qualitativa del prodotto per due anni se viene conservato alle seguenti condizioni: temperatura di stoccaggio di 20° media durante la permanenza del prodotto a stock, in caso contrario non garantiamo che la qualità dell'effetto leafing e cromato rimangano inalterate nel tempo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Recipiente sotto pressione
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti dopo l'uso devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni di legge

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

SPRAY

DECOR METALLICO

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,750 ÷ 0,800
Spessore a due mani		Effetto metallico: 7 ÷ 10 micron Effetto cromo: circa 6 micron
Punto di Infiammabilità	UNI 8909	<0°C
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		20 min
Secco in profondità h		Max 24 h

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



MaxMeyer

Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it E-mail: info@maxmeyer.it