




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Pittura murale lavabile per interni a rapida essiccazione.		
Destinazione d'uso	Interno <ul style="list-style-type: none">• Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">• Idropittura lavabile• Pronta all'uso• Ottima resa• Finitura opaca• Non necessita di fondo su fondo non assorbente• Non cola• Diretta su cartongesso• Formula A+ <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="margin-left: 10px;"><small>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)</small></div></div>		
Dati tecnici principali – Prestazioni sicure Normativa Europea (EN 13300)	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
	Resa teorica per mano	ISO 7254	13 ÷ 15 m ² /l
	Brillantezza	ISO 2813	< 5 Molto Opaco
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Colori disponibili	Bianco		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con acqua <ul style="list-style-type: none">• Applicazione a pennello: pronta all'uso - Max 5% in volume• Applicazione a rullo: pronta all'uso - Max 5% in volume• Applicazione a rullo con serbatoio: 15% in volume		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello: setola sintetica• Rullo: pelo corto/pelo raso• Rullo a serbatoio		
Ciclo Applicativo	Ripulire accuratamente la superficie.		

	<p>In caso di parete già pitturata, asportare le parti di pittura non aderente. Stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Applicare una mano di LARAPIDA A+. Su muri particolarmente assorbenti o già pitturati a tempera, si consiglia di applicare una mano di Fissativo acrilico MaxMeyer prima di procedere all'applicazione di LARAPIDA A+.</p> <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: 10 minuti• Secco in profondità: max 12 h• Sovraverniciabilità: 1 h
Condizioni di applicazione	<p>Condizioni dell'ambiente e del supporto:</p> <ul style="list-style-type: none">• temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;• umidità relativa dell'ambiente: < 75%;• temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;• umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	<p>Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
Pulizia degli attrezzi	<p>Con acqua Eliminare la pittura dagli attrezzi subito dopo l'uso, premendoli contro la parte interna della confezione. Successivamente immergerli in una bacinella con una quantità minima d'acqua, ripetendo l'operazione fin quando necessario.</p>
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• In caso di stuccature o imperfezioni del supporto potrebbe essere necessario dare due mani di prodotto.• Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni dall'applicazione• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
ALTRE INFORMAZIONI	
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	<p>Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per LARAPIDA A+ (cat. A/a): 30 g/L (2010). LARAPIDA A+ contiene al massimo 30 g/L di COV.</p>

Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,525 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 5750 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30 ÷ 50 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Prestazioni Sicure Normativa Italiana (UNI 10795)	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Rapporto di contrasto	M.U. 1631	96,5 buono
	Lavabilità	UNI 10560	> 5000 colpi spazzola
	Presenza di sporco ΔL	UNI 10792	> 15 Alta

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.