T2020 IGIENIZZANTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione	Pittura murale traspirante per interni, certificato secondo la norma ISO 22196, contenente ioni d'argento, che conferiscono al prodotto proprietà batteriostatiche e igienizzanti.
Destinazione d'uso	In Interno • Pareti mai dipinte • Pareti già dipinte con pitture a tempera • Pareti già dipinte con idropitture lavabili
Caratteristiche principali	• opaca; • Ottima copertura; • Inodore; • Igienizzante, batteriostatica • Classificabile A+ (emissioni molto basse) per quanto riguarda l'emissione di sostanze volatili nell'aria interna. *Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano	ISO 7254	10÷12 m^2/L
	Brillantezza gloss	ISO 2813	<5 molto opaco

Colori disponibili	Bianco

POSA IN OPERA

Diluizione e preparazione del prodotto	• Applicazione a pennello: pronta all'uso • Applicazione a rullo: pronta all'uso • Applicazione a rullo a serbatoio: diluire al massimo al 15% con acqua
Strumenti per l'applicazione	• Pennello • Rullo di lana • Rullo a serbatoio
Preparazione del supporto	PARETI INTERNE • Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30

MaxMeyer
Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it

	• Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire, preventivamente specifico ciclo risanante Bioactive. • Applicare una mano di fissativo Acrilico o Isolante MaxMeyer all'acqua. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di T2020 IGIENIZZANTE, intervallate da almeno 6/8 ore.
Sistema di applicazione	Applicare con rullo, pennello o rullo a serbatoio almeno due mani intervallate da 6 ÷ 8 ore. • Secco al tatto: max 0,5 h • Secco in profondità: max 24 h • Sovraverniciabilità: dopo 6÷8 h
Condizioni di applicazione	• Condizioni dell'ambiente e del supporto: • temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; • umidità relativa dell'ambiente: < 80%; • temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; • umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
Precauzioni di sicurezza	• Conservare il barattolo ben chiuso, non diluito, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti. • Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Avvertenze/Consigli pratici	• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso incrociando le pennellate. • Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. • Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i + 5°C e i + 35°C.
ALTRE INFORMAZIONI	
Classificazione (UNI 8681)	B.4.C.0.A.2.HD Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per T2020 IGIENIZZANTE (cat. A/a): 30 g/L (2010). T2020 IGIENIZZANTE contiene al massimo 30 g/L di COV.

Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura		Molto opaco
	Massa volumica	UNI 8910	1,44 ÷ 1,500 g\ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	3000 ÷ 5000 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30 ÷ 50 micron per mano
	Punto di Infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	almeno 24 mesi

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30

MaxMeyer
Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it