



IDROPITTURE

TINTAL**DESCRIZIONE**

Pittura murale superlavabile ad elevatissima copertura ed effetto vellutato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata copertura, adesione e pennellabilità;
- Lavabilità >5000 colpi di spazzola;
- Antigoccia;
- Alta opacità;
- Elevato potere mascherante;

SISTEMA TINTOMETRICO

Tintal è colorabile con il sistema tintometrico

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE di COV per TINTAL (cat. A/a): 30 g/L (2010). TINTAL contiene al massimo 30 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO**PARETI INTERNE MAI DIPINTE:**

- 1) Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.
- 2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco STUCCOFORTE, operando con rasate successive.
- 3) Dopo 3/6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
- 4) Applicare una mano di Maxfix Acrilico o Fiss'up opportunamente diluito.
- 5) Applicare preferibilmente due mani di TINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA:

- 1) Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera.
- 2) Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di Maxfix Acrilico, dopo 6/12 ore applicare preferibilmente due mani di TINTAL.

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI:

- 1) Pulire accuratamente la superficie.
- 2) Stuccare le imperfezioni con STUCCOFORTE, carteggiare e spolverare.
- 3) Applicare una mano di Maxfix Acrilico o Fiss'up opportunamente diluito solo sulle parti stuccate.
- 4) Applicare preferibilmente due mani di TINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.

PARETI ESTERNE MAI DIPINTE

- 1) Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.
- 2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con malta fibrorinforzata a ritiro controllato.
- 3) Applicare una mano di Maxfix Acrilico o Fiss'up opportunamente diluito.
- 4) Applicare preferibilmente due mani di TINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.

PARETI ESTERNE GIÀ DIPINTE

- 1) Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze, in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con Igena Detergente.
- 2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con malta fibrorinforzata a ritiro controllato.
- 3) Applicare una mano di Maxfix Acrilico o Fiss'up opportunamente diluito.
- 4) Applicare preferibilmente due mani di TINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.



IDROPITTURE

TINTAL**CONSIGLI PRATICI**

Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.

Se i supporti sono molto assorbenti o particolarmente degradati, in interno applicare preventivamente una mano di MAXFIX ACRILICO, in esterno applicare MAXFIX A SOLVENTE.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Nel caso occorra procedere a sovrapplicare (riprese), si consiglia di dare il prodotto correttamente diluito con rullino a pelo raso. Seguendo queste condizioni di applicazione l'uniformità del colore risulta essere massima.

**PRECAUZIONI
DI SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Molto Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,310 ÷ 1,590
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	9000 ÷ 19000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco in profondità h		Max 12
Sovraverniciabilità h		Dopo 8
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Bianco, Intermedi a Sistema
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		30 ÷ 35 % Max 10% per i colori ottenuti da base neutra.
Applicazione a pennello % in volume		35 ÷ 45 % Max 10% per i colori ottenuti da base neutra.
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		40 ÷ 50 % Max 20% per i colori ottenuti da base neutra.



IDROPITTURE

TINTAL**PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA ITALIANA UNI 10795**

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	97,1 Buono
Resa teorica per mano m ² /Lt	ISO 7254	16 ÷ 18
Lavabilità	UNI 10560	> 5000 Ottima resistenza al lavaggio
Diffusione del vapore d'acqua W _{DD}	UNI 9396	260 g/m ² in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 100 micron secchi)	UNI 9396	0,03 m
Brillantezza gloss	UNI 9389	< 5 Molto Opaco
Presenza di sporco ΔL	UNI 10792	13,2 Media

PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
Resa Kubelka-Munk m ² /Lt	ISO 6504-1	16
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza gloss	ISO 2813	< 5 Dead-matt
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

CICLO APPLICATIVO

SUPPORTO	FONDO	FINITURA
PARETI INTERNE MAI DIPINTE O DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI	MAXFIX ACRILICO / FISS UP	TINTAL Almeno 2 mani
PARETI INTERNE DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA	MAXFIX ACRILICO	TINTAL Almeno 2 mani
PARETI ESTERNE	MAXFIX ACRILICO / FISS UP	TINTAL Almeno 2 mani

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161Lun - giov: 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it