



BIANCA MONOMANO

Codice Scheda IMA165367T

Rev. 01 del 16.10.2020

Pag. 1 di 3

| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | | | |
|--|---|------------|--------------------------------------|
| Descrizione | Pittura murale lavabile monomano, non necessita di fondo. | | |
| Destinazione d'uso | Interno <ul style="list-style-type: none">• Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.• Pareti in cartongesso | | |
| Caratteristiche principali | <ul style="list-style-type: none">• Monomano;• Elevata copertura;• Aspetto vellutato;• Zero formaldeide;• Categoria A+ per l'emissione negli ambienti interni  <p>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)</p> | | |
| Dati tecnici principali – Prestazioni Sicure (EN 13300) | Informazioni tecniche | Metodo | Dati principali a 20°C e 60% di U.R. |
| | Lavabilità | ISO 11998 | Classe 3 |
| | Resa pratica per mano | ISO 6504-1 | 9÷10 m ² /L |
| | Brillantezza Gloss | ISO 2813 | 5 opaca |
| | Finezza di macinazione | ISO 1524 | Fine |
| Colori disponibili | Bianco | | |
| POSA IN OPERA | | | |
| Diluizione e preparazione del prodotto | Con acqua <ul style="list-style-type: none">• Applicazione a pennello: Pronta all'uso• Applicazione a rullo: Pronta all'uso• Applicazione a rullo a serbatoio: pronta all'uso. | | |
| Strumenti per l'applicazione | <ul style="list-style-type: none">• Pennello: setola sintetica• Rullo: pelo corto/pelo raso• Rullo a serbatoio | | |
| Ciclo Applicativo | PARETI INTERNE Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. | | |

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it

Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30

| | |
|---|--|
| | <p>Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea Bioactive.</p> <p>Applicare una mano di Bianca. Su supporti particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una seconda mano.</p> <p>Bianca non necessita di fondo, in caso di supporto sfarinante applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico all'acqua opportunamente diluito ed attendere 4-6 ore.</p> <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 1 h• Secco in profondità: max 24 h• Sovraverniciabilità: 4 - 6 h |
| Condizioni di applicazione | <ul style="list-style-type: none">• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• umidità del supporto: < 10 di U.R. |
| Incompatibilità conosciute | <p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p> |
| Pulizia degli attrezzi | Con acqua |
| Precauzioni di sicurezza | <ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali |
| Avvertenze/Consigli pratici | <ul style="list-style-type: none">• Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni dall'applicazione• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.• Utilizzando lo strumento Rullo a Serbatoio potrebbero talvolta presentarsi fuoriuscite di prodotto dettate dalla tipologia di strumento in oggetto• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C. |
| ALTRE INFORMAZIONI | |
| Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) | <p>Pitture opache per pareti e soffitti interni.</p> <p>Valore limite UE di COV per BIANCA cat. (A/a): 30 g/L (2010).</p> <p>BIANCA contiene al massimo 30 g/L di COV.</p> |



BIANCA MONOMANO

Codice Scheda IMA165367T

Rev. 01 del 16.10.2020

Pag. 3 di 3

| Altre informazioni tecniche | Informazioni tecniche | Metodo | Dati principali a 20°C e 60% di U.R. |
|---|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | Massa volumica | UNI 8910 | 1,51÷1,57 g/ml |
| | Viscosità Brookfield | ASTM D 2196 | 2500÷4500 cps |
| | Spessore secco consigliato | ASTM D 1186 | 30÷50 micron per mano |
| | Punto d'infiammabilità | UNI 8909 | Non infiammabile |
| | Vita di stoccaggio | UNI 10154 | Almeno 24 mesi |
| Prestazioni sicure- Normativa Italiana (UNI 10795) | Informazioni tecniche | Metodo | Dati principali a 20°C e 60% di U.R. |
| | Rapporto di contrasto | M.U. 1631 | 98,05 |
| | Presenza di sporco ΔL | UNI 10792 | > 15 Alta |

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it

Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30