

# CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE

Codice scheda MAX023960T

Rev.02 del 01.04.2018 Pag. 1 di 2

|   |  |
|---|--|
| <b>Denominazione</b>                              | <b>CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE</b>  |
| <b>Descrizione</b>                                | Protettivo idrorepellente per legno.   |
| <b>Caratteristiche principali</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Contiene cere;</li><li>- Idrorepellente;</li><li>- Finitura vellutata;</li><li>- Non sfoglia e non screpola.</li></ul>   |
| <b>Sistema Tintometrico</b>                       | E' possibile colorare CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE con Sistema Tintometrico.   |
| <b>Classificazione (UNI 8681)</b>                 | A4. A.O.B.1. AB<br>Vernice per smalto di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucido, alchidica.  |
| <b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b> | Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne.<br>Valore limite UE di COV per CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE (cat. A/e): 400 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/L di COV.  |
| <b>Ciclo applicativo</b>                          | <p>LEGNO NUOVO: su legno asciutto , stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto per nutrire la fibra del legno e per impregnarlo in profondità. Dopo 24 ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta abrasiva e applicare una o due mani di CERAPLUS per finire a distanza di 24 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>LEGNO GIA' TRATTATO: il legno dovrà essere pulito ed asciutto. Carteggiare più o meno a fondo a seconda dello stato del legno. Eliminare con cura la polvere e procedere come indicato per legno nuovo..</p>  |
| <b>Consigli pratici</b>                           | <p>Agitare bene prima dell'uso e per i colorati è consigliabile agitare frequentemente anche durante l'impiego.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto:<br/>temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;<br/>umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi;<br/>temperatura del supporto: min. +5°C / max. 35°C; supporto asciutto.</p> <p>La tinta ottenuta dipende dal colore Iniziale e dall'età del legno. Più il legno è vecchio, più la tinta ottenuta sarà scura.</p> <p>Tra una mano e l'altra lavorare la superficie con carta abrasiva in modo da renderla liscia.</p> <p>Se il legno è grasso, sgrassare con il Diluente Sintetico prima di applicare il protettivo completo per legno</p> <p>Su legni nuovi o molto esposti, si consiglia di applicare una terza mano per le tinte chiare.</p> |
| <b>Precauzioni di sicurezza</b>                   | <p>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.</p> <p>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>  |



# CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE

Codice scheda MAX023960T

Rev.02 del 01.04.2018 Pag. 2 di 2

| Caratteristiche ed altre informazioni tecniche  | Metodo    | Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa. |
|---|-----------|---|
| Aspetto e finitura  |           | Effetto cera                                      |
| Massa volumica<br>g/ml  | UNI 8910  | 0,830 ÷ 0,890                                     |
| Viscosità<br>ISO Ø 4, s   | UNI 8356  | 50 ÷ 60   |
| Resa teorica per mano<br>(in funzione dell'assorbimento del legno)<br>m <sup>2</sup> \ lt | ISO 7254  | 8 ÷ 14  |
| Punto di Infiammabilità<br>°C   | UNI 8909  | > 21  |
| Contenuto solidi<br>% in peso   | UNI 8906  | 39 ÷ 43   |
| Vita di stoccaggio<br>(in luogo fresco e asciutto)  | UNI 10154 | Almeno 24 mesi                                    |
| Secco al tatto<br>h   |           | Max 4   |
| Secco in profondità<br>h  |           | Max 18  |
| Sovraverniciabilità<br>h  |           | 24  |
| Esterni \ Interni   |           | SI \ SI   |
| Colori  |           | Colori di cartella, trasparente                   |
| Legante   |           | Alchidico   |
| Pulizia attrezzi  |           | Dil. Max o Diluens Plus                           |
| Applicazione a rullo<br>% in volume   |           | Pronto all'uso                                    |
| Applicazione a pennello<br>% in volume  |           | Pronto all'uso                                    |

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30



Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)