



## PURA ACTIVE


Codice Scheda IMA164743T

Rev. 03 del 24-02-2023

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
<b>Descrizione</b>	Pittura lavabile, pronta all'uso cattura formaldeide.		
<b>Destinazione d'uso</b>	Interno Per pareti e soffitti interni <ul style="list-style-type: none"><li>- Pareti mai dipinte</li><li>- Pareti già dipinte</li></ul>		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cattura la formaldeide presente nell'ambiente.</li><li>- Lavabile</li><li>- Ottima copertura</li><li>- Pronta all'uso</li><li>- Facile da applicare.</li></ul>		
<b>Dati tecnici principali</b> <b>Prestazioni sicure normativa europea (EN 13300)</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 3
	Brillantezza	ISO 2813	<10 gloss Opaco
	Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine
<b>Colori disponibili</b>	Bianco		
POSA IN OPERA			
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	Con acqua <ul style="list-style-type: none"><li>• Applicazione a pennello: Pronto all'uso , max 10 %</li><li>• Applicazione a rullo: Pronto all'uso , max 10 %</li></ul>		
<b>Strumenti per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pennello: setola sintetica</li><li>• Rullo: pelo corto/pelo raso</li></ul>		
<b>Ciclo Applicativo</b>	PARETI INTERNE Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BIOACTIVE Max Meyer. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO Max Meyer opportunamente diluito. Dopo 4-6 ore applicare due mani di PURA ACTIVE <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: max 1 h</li></ul>		

Servizio Clienti



Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30



Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre 4

55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)



## PURA ACTIVE

Codice Scheda IMA164743T

Rev. 03 del 24-02-2023

Pag. 2 di 3

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secco in profondità: max 24 h</li><li>• Sovraverniciabilità: 4-6</li></ul>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.</li><li>• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%</li><li>• umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>Incompatibilità conosciute</b>	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li></ul>
<b>Avvertenze/Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.</li><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.</li></ul>

### ALTRE INFORMAZIONI

<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per PURA ACTIVE (cat. A/a): 30 g/L (2010). PURA ACTIVE contiene al massimo 30 g/L di COV		
<b>Altre informazioni tecniche</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	UNI 8910	1,55÷1,61 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	3000÷5000 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30÷50 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Servizio Clienti



Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30



Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre 4

55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)



## PURA ACTIVE

Codice Scheda IMA164743T

Rev. 03 del 24-02-2023


Pag. 3 di 3

<b>Prestazioni sicure normativa italiana UNI 10795</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Rapporto di contrasto	M.U. 1631	97,4 - Buono
	Resa teorica per mano	ISO 7254	10 ÷ 12 m <sup>2</sup> \ L in funzione dell'assorbimento del supporto
	Brillantezza	UNI 9389	<5 gloss Molto opaco

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti



Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30



Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre 4

55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)