

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione</b>                                  | <b>Maxfix a Solvente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>                                    | Fondo e fissativo acrilico a solvente per muri sfarinati e degradati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caratteristiche principali</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alta penetrazione</li><li>- Ancoraggio</li><li>- Trasparente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Classificazione (UNI 8681)</b>                     | A.0. A.0.A.2.FA<br>Vernice per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Classificazione COV<br/>(Direttiva 2004/42/CE)</b> | Primer fissanti.<br>Valore limite UE di COV per Maxfix a Solvente (cat. A/h): 750 g/L (2010).<br>Maxfix a Solvente contiene al massimo 750 g/L di COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ciclo applicativo</b>                              | Stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Su intonaco civile nuovo: applicare una mano di prodotto. Su gesso nuovo: applicare una o più mani di prodotto per favorirne la penetrazione nel supporto. Su intonaco già pitturato: se le condizioni della superficie da trattare non richiedono la completa asportazione della vecchia pittura, si consiglia di spazzolare la superficie, spolverare e applicare una o più mani diluite come descritto. Nel caso di completa asportazione delle vecchie pitture, comportarsi come per intonaco civile nuovo. In ogni caso dopo 12-24 ore, procedere all'applicazione della pittura di finitura.                                                                                       |
| <b>Consigli pratici</b>                               | Condizioni dell'ambiente e del supporto:<br>temperatura dell'ambiente : min 5°C / max 35;<br>umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi;<br>temperatura del supporto : min. 5°C / max 35;<br>applicare su supporti perfettamente asciutti.<br>Applicare su supporti perfettamente asciutti.<br>Nel caso di applicazione su superfici poco assorbenti, evitare la formazione di una pellicola traslucida.<br>Applicare in maniera uniforme il prodotto. Un'applicazione non omogenea può tradursi nei casi più sfavorevoli in differenze cromatiche del prodotto di finitura.<br>Non utilizzare per il consolidamento di pietre a vista (il prodotto esposto ai raggi U.V. ha la tendenza ad ingiallire). |
| <b>Precauzioni di sicurezza</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Caratteristiche ed altre informazioni tecniche  | Metodo    | Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa. |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Aspetto e finitura                              |           | trasparente                                       |
| Massa volumica g/ml                             | UNI 8910  | 0,800 ÷ 0,820                                     |
| Viscosità ISO Ø 3, s                            | UNI 8356  | 25 ÷ 35                                           |
| Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ lt       | ISO 7254  | 4 ÷ 6                                             |
| Punto di Infiammabilità °C                      | UNI 8909  | > 21                                              |
| Contenuto solidi % in peso                      | UNI 8906  | 7 ÷ 11                                            |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | UNI 10154 | Almeno 36 mesi                                    |
| Secco al tatto h                                |           | Max 1                                             |
| Secco in profondità h                           |           | 5 ÷ 6                                             |
| Sovraverniciabilità h                           |           | 12 ÷ 24                                           |
| Superficie di applicazione                      |           | Esterni \ Interni                                 |
| Pulizia attrezzi                                |           | Dil. Max                                          |
| Colori                                          |           | Trasparente                                       |
| Legante                                         |           | Acrilico                                          |
| Applicazione a rullo % in volume                |           | Pronto all'uso                                    |
| Applicazione a pennello % in volume             |           | Pronto all'uso                                    |

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Lunedì - Venerdì: 8.30 – 17.30



Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)