



CHALKY RELOOK SMALTO

Codice scheda IT_IMA165708-165709T

Rev. 01 del 11.06.2024

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Chalky Relook, smalto all'acqua inodore adatto per il rinnovo dei mobili e di tutti gli elementi d'arredo in interno.		
Destinazione d'uso	Interno <ul style="list-style-type: none">• Legno e derivati		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Monomano- Copertura elevata;- Inodore- Classe A+- Senza formaldeide** in base ai test sperimentali di laboratorio	<p>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).</p> 	
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura	UNI EN ISO 2813	Opaco < 5 gloss
	Resa teorica per mano	ISO 7254	Smalto 10 ÷ 12 m ² /L
Colori disponibili	Tinte di cartella e colori realizzabili con il sistema tintometrico		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con acqua <ul style="list-style-type: none">• Applicazione a pennello: pronto all'uso, eventualmente diluire al max 5%• Applicazione a rullo: pronto all'uso, eventualmente diluire al max 5%		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello con setola naturale o sintetica• Rullo di spugna specifico per smalti all'acqua		
Preparazione del supporto	- LEGNO E DERIVATI Carteggiare leggermente la superficie e ripulire accuratamente con un panno umido.		
Sistema di applicazione	Applicare una mano di CHALKY RELOOK Smalto del colore che si preferisce. Attendere 6 ore, carteggiare quanto basta per ottenere un effetto shabby chic, rimuovendo parzialmente la mano di smalto ed evidenziando l'eventuale colore sottostante o il legno grezzo. Per rendere le superfici antigraffio e dare maggiore compattezza alle superfici con effetto gesso, applicare CHALKY RELOOK Finitura trasparente di MaxMeyer.		

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it



CHALKY RELOOK SMALTO

Codice scheda IT_IMA165708-165709T

Rev. 01 del 11.06.2024

Pag. 2 di 3

	<ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: 1h• Secco in profondità: max 8h• Sovraverniciabilità: 4h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze	<ul style="list-style-type: none">• Prima di applicare il prodotto su una superficie già trattata, si consiglia di effettuare una prova su una piccola area.• L'effetto gessato può comportare una farinosità della superficie in seguito all'uso. È necessario completare il ciclo applicativo con una o più mani di CHALKY Finitura Trasparente, rendendo la superficie antigraffio.

ALTRE INFORMAZIONI			
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per CHALKY RELOOK SMALTO (cat. A/d): 130 g/L (2010). CHALKY RELOOK SMALTO contiene al massimo 130 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	Smalto 1,63 g/mL
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	1000 ÷ 5000 cps
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Smalto Acrilico

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.