



FISSATIVO ANTIMUFFA BIOACTIVE

Codice Scheda IT_IMA164658T

Rev.04 del 22.05.2024

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Fissativo specifico per ciclo antimuffa, indicato per la preparazione di superfici murali in interno.		
Destinazione d'uso	Interno <ul style="list-style-type: none">• Superfici murali, rasate a stucco o già dipinte.		
Caratteristiche principali	FISSATIVO ANTIMUFFA BIOACTIVE è formulato con speciali additivi che rendono ancora più efficaci l'azione della pittura antimuffa. Facilita l'applicazione della pittura e aumenta la durata della finitura, assicurando un ottimo risultato finale. FISSATIVO ANTIMUFFA BIOACTIVE contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi. <ul style="list-style-type: none">• Trasparente;• Specifico per pittura antimuffa;• Formulato con additivi specifici antimuffa.		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura		Opalescente
	Resa teorica per mano (prodotto diluito)	ISO 7254	5÷10 m ² /lt In funzione dell'assorbimento del supporto
Colori disponibili	Trasparente		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con acqua nel rapporto di 1:4 ÷ 1:6		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello: setola sintetica• Rullo: pelo corto		
Ciclo Applicativo	<ul style="list-style-type: none">• Su supporti già trattati asportare eventuali vernici in fase di distacco. Applicare sulle parti infestate dalla muffa SPRAY ANTIMUFFA. Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di FISSATIVO ANTIMUFFA BIOACTIVE, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.• Nel caso di muri già infestati da muffa o funghi, o per ottenere il massimo della protezione si consiglia di procedere con l'intero ciclo antimuffa BIOACTIVE.		

FISSATIVO ANTIMUFFA BIOACTIVE

Codice Scheda IT_IMA164658T

Rev.04 del 22.05.2024

Pag. 2 di 3

	<ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: 1 h• Secco in profondità: 6 h• Sovraverniciabilità: dopo 6 h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Lavare con acqua subito dopo l'uso
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.• Durante l'utilizzo del prodotto osservare le normali precauzioni, come indossare guanti ed indumenti adatti.
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata (in quanto trasparente), si consiglia di aggiungere prima dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale (2%) in modo da renderlo tracciabile.• In caso di formazione di chiazze traslucide durante l'applicazione, è consigliato rimuoverle carteggiando le zone interessate.• Tenere al riparo dal gelo.• Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso.

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per FISSATIVO ANTIMUFFA BIOACTIVE (cat. A/h): 30 g/L (2010) FISSATIVO ANTIMUFFA BIOACTIVE contiene al massimo 30 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,020 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 4400 cps
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it



FISSATIVO ANTIMUFFA BIOACTIVE

Codice Scheda IT_IMA164658T

Rev.04 del 22.05.2024

Pag. 3 di 3

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.