



PROTECTION IMPR. LEGNO A SOLVENTE

Codice scheda IMA165583T

Rev.03 del
30.01.2024

Pag. 1 di 4

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Impregnante di finitura in gel a base di resine alchidiche in fase solvente. Additivato con speciali filtri UV, rendono PROTECTION IMPR. LEGNO A SOLVENTE ideale per esterni.		
Destinazione d'uso	Interno/Esterno <ul style="list-style-type: none">• Legno e derivati		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">• Formula Gel, non cola;• Idrorepellente;• Protezione del legno contro le intemperie;• Anti-UV, protegge il legno dal naturale ingrigimento, ideale per l'esterno;• Microporoso, lascia respirare il legno;• Protegge e decora• Elevata durata nel tempo, fino a 10 anni (valore teorico ottenuto mediante valutazione dei dati sperimentali di test accelerati presso laboratori di Cromology Spa. La normale resistenza agli agenti atmosferici, osservata in 10 anni può risultare inferiore in presenza di particolari condizioni climatiche o di esposizione, su superfici non verticali o legni molto porosi). <div style="text-align: right;"><p><small>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)</small></p></div>		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura		Liscio, Satinato
	Resa teorica per mano	ISO 7254	Legno piallato 8 ÷ 13 m ² /lt Legno non piallato 6 ÷ 10 m ² /lt in funzione della natura del supporto e del tipo di applicazione



PROTECTION IMPR. LEGNO A SOLVENTE

Codice scheda IMA165583T

Rev.03 del
30.01.2024

Pag. 2 di 4

Colori disponibili	Trasparente colorabile con sistema tintometrico e colori di cartella. Attenzione: il colore finale applicato può discostarsi leggermente da quello scelto sulla cartella in funzione del tipo di legno, del numero di mani applicate e del tipo di fondo utilizzato. Prima di cominciare, si consiglia di effettuare una prova pratica sul supporto.
POSA IN OPERA	
Diluizione e preparazione del prodotto	<ul style="list-style-type: none">• pronto all'uso. Mescolare prima dell'uso
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello• Rullo
Preparazione del supporto	LEGNO NUOVO: Effettuare una leggera carteggiata del supporto, in caso di unto o grasso, rimuovere con panno imbevuto all'acetone le impurità presenti, a legno asciutto effettuare una leggera carteggiata. LEGNO GIÀ VERNICIATO: Eliminare ogni strato di vernice presente fino a portare a nudo la superficie lignea. Livellare le imperfezioni e lisciare la superficie con cartavetro.
Sistema di Applicazione	Applicare una/due mani di PROTECTION IMPR. LEGNO A SOLVENTE, eventualmente già colorato della tinta desiderata. <ul style="list-style-type: none">• Fuori polvere: 2 h• Secco al tatto: 6 h• Sovraverniciabilità: 24 h
Condizioni di applicazione	Condizioni dell'ambiente e del supporto: <ul style="list-style-type: none">• il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto o altre sostanze inquinanti.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Temperatura del supporto: min +10°C / max +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Lavare con Azzurra Acquaragia Inodore subito dopo l'uso



PROTECTION IMPR. LEGNO A SOLVENTE

Codice scheda IMA165583T

Rev.03 del
30.01.2024

Pag. 3 di 4

Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• Legni non perfettamente stagionati dovranno essere ripuliti da eventuali versamenti di resina, grasso e unto, avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone.• Eventuali legni pretrattati con prodotti a cera dovranno essere trattati con de-cerante.• Le vecchie pitture devono essere completamente asportate tramite sverniciatore, smerigliatrice o carta vetro.• Applicare su legno perfettamente asciutto.• Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione alcuna.• Agitare bene prima dell'uso, per i colorati è consigliabile agitare il prodotto anche durante l'impiego.• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per PROTECTION IMPR. LEGNO A SOLVENTE (cat. A/e): 400 g/L (2010). PROTECTION IMPR. LEGNO A SOLVENTE contiene al massimo 400 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 0,93 g/ml
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	>23 °C
	Pulizia degli attrezzi		Solvente
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Alchidico
	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.



PROTECTION IMPR. LEGNO A SOLVENTE

Codice scheda IMA165583T

Rev.03 del
30.01.2024

Pag. 4 di 4

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.