



lePITTURE della SALUTE

TINTALEVO SANA PLUS

DESCRIZIONE

Pittura superlavabile igienizzante agli ioni d'argento a base di resine viniliche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Particolarmente indicata per ambienti dove è richiesta un'elevata igiene. Grazie agli IONI D'ARGENTO, TINTALEVO SANA PLUS crea una barriera attiva contro la proliferazione del 99,9% dei batteri, garantendo una maggiore conservazione del film della pittura.

- RESISTENTE AGLI ATTACCHI BATTERICI ISO 22196
- PRIVA DI FORMALDEIDE
- CLASSIFICAZIONE A+ per l'emissione negli ambienti interni



*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)

- LAVABILITÀ: CLASSE 1
- FINITURA VELLUTATA
- ESTREMAMENTE OPACA
- OTTIMA COPERTURA

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE di COV per TINTALEVO SANA PLUS (cat. A/a): 30 g/L (2010).
TINTALEVO SANA PLUS contiene al massimo 30 g/L di COV

CICLO APPLICATIVO

PARETI INTERNE

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BIOCASACOLOR.

Applicare una mano di fissativo all'acqua FISS'UP opportunamente diluito.

Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di TINTALEVO SANA PLUS.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

**lePITTURE della SALUTE**

TINTALEVO SANA PLUS

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di TINTALEVO SANA PLUS, in fase acquosa, con finitura opaca anti batterica. A base di resine viniliche – TINTALEVO SANA PLUS – del colore prescelto dalla D.L.

Pittura con elevata resistenza alla lavabilità. Classe 1 secondo ISO 11998, gloss 2,6 secondo ISO 2813.

Prodotto con eccellenti qualità di copertura, lavabilità.

Gli ioni d'argento presenti nella pittura contrastano la contaminazione batterica della superficie.

L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer tipo FISS'UP.

TINTALEVO SANA PLUS si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 16÷18 m²/L.

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Massa volumica	ISO 2811-1	ca.1,48 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca.16.000 cps
Spessore secco consigliato per mano (mm)	ASTM D 1186	40÷60 micron per mano
Punto di infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto		Max 0,5 h
Secco in profondità		Max 24 h
Sovraverniciabilità		12-24 h
Superficie di applicazione		Interno
Colori		Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico
Legante		VInilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo, pennello e spruzzo % in volume		Max 30%

**lePITTURE della SALUTE****TINTALEVO SANA PLUS**

PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA ITALIANA UNI 10795	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	UNI 11271	99 -Ottimo
Resa teorica per mano	ISO 7254	16 ÷ 18 m ² \ Lt in funzione dell'assorbimento del supporto
Lavabilità	UNI 10560	> 10000 colpi spazzola Ottima resistenza al lavaggio
Presa di sporco	UNI 10792	6,6 - Bassa
Diffusione al vapore d'acqua WDD	ISO 7783	>150 g/m ² in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua SD	ISO 7783	< 0,1 m (spessore film 100 micron secchi)
PRESTAZIONI SICURE NORMATIVA EUROPEA EN 13300	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
Brillantezza -Gloss	ISO 2813	2,6 - Dead-matt
Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it