



IDROPITTURE LAVABILI

LA LAVABILE

DESCRIZIONE	Pittura murale lavabile
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Alta copertura;• Aspetto opaco;• Per interni
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per LA LAVABILE (cat. A/a): 30 g/L (2010). LA LAVABILE contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	<p>PARETI INTERNE Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BioCasacolor.</p> <p>Applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua MaxFix Acrilico MaxMeyer opportunamente diluito. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di LA LAVABILE</p> <p>Secco al tatto: max 0,5 h Secco in profondità: max 12 h Sovraverniciabilità: 4÷8 h</p>
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• umidità del supporto: < 10 di U.R.
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali



IDROPITTURE LAVABILI

LA LAVABILE

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di lavabile per interni in fase acquosa, con finitura opaca.
A base di resine viniliche – LA LAVABILE – del colore prescelto dalla D.L.
Pittura con buona resistenza all'abrasione, Classe 3 secondo ISO 11998. Gloss 2,1 secondo ISO 2813.

L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer tipo MaxFix Acrilico MaxMeyer.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	ca. 1,655 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 16000 cps
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco Colori realizzabili con il sistema tintometrico
Legante		Vinilico
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume*		25÷35% Max 20÷30% per colorati
Applicazione a pennello % in volume*		30÷40% Max 20÷30% per colorati
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume*		30÷40% per bianco e colorati

* Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso.



IDROPITTURE LAVABILI

LA LAVABILE

NORMATIVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Rapporto di contrasto	UNI 11271	96,2 - Buono
Resa teorica per mano m ² / Lt	ISO 7254	11÷13 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto
Resistenza alla diffusione d'acqua SD	ISO 7783-2	0,08 m (spessore film 100 micron secchi)
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	1000 colpi spazzola
Presenza di Sporco ΔL	UNI 10792	17,2 Alta
Diffusione al vapore d'acqua WDD	ISO 7783-2	270 g/m ² in 24 h - Alta (spessore film 250 micron secchi)

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Resa Kubelka-Munk m ² /L	ISO 6504-1	12 m ² /L
Lavabilità	ISO 11998	Classe 3
Brillantezza gloss	ISO 2813	2,1 gloss Dead-matt
Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it