



SPRAY EFFETTO NATURALE

Codice Scheda IT_MAX025776T

Rev. 01 del 20.11.2024

Pag. 1 di 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Smalto spray acrilico ad effetto naturale		
Destinazione d'uso	In interno ed esterno <ul style="list-style-type: none">Indicato per manufatti in metallo, legno, plastica, vetro e polistirolo, plastica tipo ABS e PVC.		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">Finitura matericaResistente alla luce e agli agenti atmosfericiPotere coprente e uniformante		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Brillantezza		5 ÷ 15 Gloss Opaco
	Resa teorica	ISO 7254	1,0÷1,5 m ² /conf. (400 ml)
Colori disponibili	Effetto naturale cemento RAL 7040 e bronzo		
POSA IN OPERA			
Preparazione del supporto	Mascherare le parti da non trattare. Eliminare dalla superficie polvere, grassi e vernici sfoglianti. Agitare energicamente per circa 2 minuti. Su supporti particolarmente difficili, si consiglia l'utilizzo di un fondo specifico, come lo SPRAY FONDO PER PLASTICA o lo SPRAY FONDO PER ALLUMINIO.		
Sistema di applicazione	Spruzzare in strati sottili a passate incrociate da una distanza di 20-30 cm. <ul style="list-style-type: none">Secco al tatto: 20 minutiSecco in profondità: max 20 oreSovraverniciabile: sempre (fresco su fresco) Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare a vuoto per pulire l'erogatore dai residui di prodotto. È possibile rimuovere il prodotto con acetone o diluente Nitro.		
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +25°CUmidità relativa dell'ambiente: <80%Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +25°CNon applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.		

SPRAY EFFETTO NATURALE

Codice Scheda IT_MAX025776T

Rev. 01 del 20.11.2024

Pag. 2 di 2

Incompatibilità conosciute	<ul style="list-style-type: none">• Non applicare su superfici con residui di prodotti contenenti siliconi.• Si sconsiglia l'utilizzo su vernici sintetiche.• Non applicare su polistirolo (PS espanso)
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.• Recipiente sotto pressione• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti dopo l'uso devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.• L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni penali (Legge 349/86)
Avvertenze	Applicare in ambienti areati ed utilizzando gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale indicati nella scheda di sicurezza. Per evitare che i solventi contenuti nel prodotto possano danneggiare il supporto in plastica da verniciare, si consiglia di verificare la compatibilità del supporto con il prodotto spray effettuando una prova preliminare.

ALTRE INFORMAZIONI

Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica		ca. 0,750 g/ml
	Pressione della bombola a 20°C		4,2 ÷ 4,8 bar
	Pressione della bombola a 50°C		7,6 ÷ 8,4 bar
	Tipo di propellente		Miscela di propano e butani
	Legante		Acrilico modificato
	Punto di infiammabilità	UNI 8909	<0°C
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.maxmeyer.it – info@cromology.it

